

## Epifanes Beize (Teak und Mahagoni)

### Imprägnierende farbende Holzbeize

<b>Type</b>	Oxidativ trocknend
<b>Basis</b>	Farbige Pigmente in Lösemittel
<b>Produktbeschreibung</b>	Die Epifanes Teakbeize und Mahagoni-Beize ist zwei schnell trocknende, imprägnierende Holzbeize um Holz vor dem Auftrag eines Epifanes 1 oder 2 Komponenten Klarlacksystems farblich zu veredeln. Die Beize gibt dem Holz eine goldene Teakfarbe oder tiefrote warme Mahagonifarbe.
<b>Anwendungsbereich</b>	Für rohe Holzflächen im Innen- und Außenbereich über der Wasserlinie geeignet. Kann auch zum pigmentieren aller Epifanes 1 und 2 Komponenten Klarlacke eingesetzt werden.
<b>Farbton</b>	Teakbeize : Goldener Teakton Mahagoniebeize : Warmer Mahagoni-Farbton
<b>Glanz</b>	n.a.
<b>Dichte bei 20°C.</b>	0,90 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Viskosität</b>	50 Sek. ISO-cup 6mm
<b>Feststoffgehalt</b>	3 +/- 2 vol.%
<b>VOC-Gehalt</b>	874 g/Liter
<b>Verpackung</b>	500ml.
<b>Haltbarkeit</b>	In geschlossenem Originalgebinde, in dunkler Umgebung, bei Temperaturen zwischen 5 - 25°C, ca. 3 Jahre
<b>Verarbeitungsbedingungen</b>	Temperatur minimal 10°C - maximal 28°C Luftfeuchtigkeit minimal 50% - maximal 75%
<b>Pinselverdünner</b>	Nicht verdünnen
<b>Spritzverdünner</b>	n.a.
<b>Werkzeuge</b>	Fusselfreier Lappen, Schaumrolle, Schaumpinsel oder weicher Haarpinsel
<b>Empfohlene Schichtdicke</b>	20 - 30 µm nass = 0 - 1µm trocken
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Nicht überlappend auftragen oder nass in nass applizieren. Einen gleichmäßigen dünnen Film auftragen. Nicht in direkter Sonneneinstrahlung oder bei zuviel Wind arbeiten. Eine zu schnelle Verdunstung des Lösemittels führt zu einem ungleichmäßigen Erscheinungsbild.
<b>Ergiebigkeit theoretisch</b>	4 - 7m <sup>2</sup> pro Liter @ 1µm Trockenschichtstärke
<b>Ergiebigkeit praktisch</b>	Ist abhängig vom Untergrund, dem Materialverlust durch die Applikationsmethode, die Form des Objektes und der Verarbeitungsbedingungen.
<b>Untergrundvorbereitung</b>	Rohes, trockenes Holz, mit einer max. Holzfeuchte von 15%. Vor dem Auftrag entfetten und mit 220er Körnung anschleifen.

## Epifanes Beize (Teak und Mahagoni)

### Imprägnierende farbende Holzbeize

**Verarbeitung**

Vor Gebrauch sehr gut schütteln. Gleichmäßig in Maserrichtung dünn aufbringen. Je nach gewünschtem Farbton ggf. Bis zu 3 Schichten im Überstrichintervall aufbringen. Die Beize muss nicht angeschliffen werden.

Tropfen und Läufer vermeiden. Falls notwendig Läufer und Tropfen mit Epifanes 1 Komponenten Farbverdünnung, so schnell wie möglich entfernen.

**Trockenzeiten bei 20°C. / 65% RLF und 2 µm Trocken schichtstärke**

Staubtrocken	Schleifbar	Überstreichbar
30 Minuten	Nicht notwendig	2 Stunden

**Überstreichbar mit**

Epifanes Bootslack klar	Epifanes Hartholzacköl
Epifanes Rapid Clear	Epifanes Rapidcoat
Epifanes 1K Seidenglanz klar	Aqua Marine Klarlack
Epifanes Poly-urethane klar	Epifanes PP Klarlack Extra

**Anwendung in den Klarlacken**

Wenn gewünscht kann die Epifanes Beize in alle 1 und 2 Komponenten Klarlacke bis zu 10% hinzugegeben werden. Mit dem so pigmentierten Klarlack können Verfärbungen ausgeglichen werden um eine gleichmäßigen, dunkleren Farbton zu erhalten.

Kann ebenfalls in z.B. West System Epoxy zugegeben werden.

**Persönliche Schutzmaßnahmen**

Der Verwender dieses Produktes sollte sich den Nationalgesetzen der Gesundheit, Sicherheit und Umwelt entsprechend verhalten. Für mehr Informationen, siehe Sicherheitsdatenblatt des Produktes.

Die Resultate unserer Farbprodukte und –Systeme basieren auf jahrelangen praktischen Erfahrungen und Laboruntersuchungen. Wir garantieren, für die Qualität der Produkte. Eine Gewährleistung für die Endresultate kann nicht übernommen werden, da wir die sachgemäße Verarbeitung und Verarbeitungsbedingungen nicht beeinflussen oder beurteilen können. Die gelieferten Produkten müssen vom Käufer vor der Verarbeitung geprüft werden.